

## Offerdalsskiffer

Namn/Name:	Offerdalsskiffer
Ursprung/Origin:	Offerdal, Jämtland, Sweden
Användning/Use:	inomhus, utomhus/indoor, outdoor



### Tekniska egenskaper

Europeisk referensstandard/European standard of reference: se nedan/see below

Typ av skiffer/type of slate	Kvartsitskiffer/quartzite slate
Vattenabsorption/Water absorption EN13755	0,1 %
Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw	Beständigt/Resistent
Termisk beständighet/Thermal cycle test	T1
Motstånd mot brand/Resistans to fire	Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistent
Böjhållfasthet karaktäristiskt (lägsta värde) longitudinalt/ Flexural strenght (MOR) characteristic (lower expected value) longitudinal EN12372	42,1 Mpa
Beständighet mot syra/Resistence to acid	Beständigt/Resistent
Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances	Inga/None

Provningsvärden är endast jämförbara om samma provningsnorm har använts. Skiffer är ett naturmaterial med variationer i kulör och struktur. Betrakta därför bilderna endast som vägledning när det gäller kulör och struktur.

